



Laminat	Nachweis	Einheit	TEMPO
Aufbau	<u>Herstellart:</u> Direkt beschichtetes Laminat, <u>Deckschicht:</u> Dreidimensional vernetztes Melaminharz mit Korund, <u>Mittellage:</u> Hochverdichtete Holzfaserverplatte, HDF, Hergestellt nach dem Trockenverfahren, emissionsarmes UF-Harz. <u>Dekor und Gegenzug:</u> Dreidimensional vernetztes Melaminharz		
Technische Daten			
Elementdicke	EN 13329	mm	7
Dämmunterlage		mm	-
Dickenquellung	EN 13329 / G	%	< 18
Länge der Deckschicht / Deckmaßlänge	EN 13329	mm	± 0,3
Breite der Deckschicht / Deckmaßbreite	EN 13329	mm	± 0,1
Querzugfestigkeit	EN 319	N/mm ²	> 1,2
Abhebefestigkeit	EN 311	N/mm ²	> 1,5
Höhenunterschiede	EN 13329	mm	max 0,15
Fugenöffnung	EN 13329	mm	max 0,2
Abrieb	EN 13329		AC3
Lichtbeständigkeit	EN 438-2	Stufe	-
Eigenschaft			
Nutzungsklasse	EN 13329	Klasse	23 / 31
Garantie Wohn- / Objektbereich		Jahre	8 / 2
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438	Grad	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2) Grad 4 (Gruppe 3)
Stuhlrollen für Bürosessel	DIN 68131	Typ	W
Verhalten gegenüber Zigaretteglut	EN 424	Grad	≥ Grad 4
Fußbodenheizungseignung		ja / nein	ja
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m ² K/W	0,0535
Sicherheitsanforderungen			
Brandverhalten	EN 13501	Stufe	C_{fl}-s1
Formaldehyd Emission	EN 717-1	ppm	< 0,05 – E1
Gleitverhalten / Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
Klassifizierung: 			Produktbeschreibung: Dielenformat 1380x193x7 mm Verpackung 9 Dielen pro Paket = 2,397 m ² Verlegung: Leimfreies, mechanisches Verriegelungssystem Trend Clic zur schwimmenden Verlegung.